

3M Science.
Applied to Life.™

étape par
étape



3M™ RelyX™ Universal
Ciment-composite de collage



Composants du système complet

3M™ RelyX™ Universal

Ciment-composite de collage

- Ciment-composite de collage photo et autopolymérisable à 2 composants
- Pour les indications de collage avec adhésif ou en mode auto-adhésif




3M™ Scotchbond™ Universal Plus

Adhésif

- Adhésif automordant, en mordantage sélectif et en mordantage total
- Primer MDP pour zircone, métal et composite
- Primer silane pour vitrocéramiques et tenons fibrés

Sélection des teintes




Micro-embouts mélangeurs avec embouts d'élongation 3M™ RelyX™ Universal



Seringue d'automélange Automix auto-obturante




Pivoter complètement jusqu'au trait.



Appuyer au centre sans forcer et sans plier le piston.



Purger une petite quantité de ciment-composite de collage.



Retirer l'embout mélangeur avant de ranger la seringue.



15 applications en moyenne

Présentation du prétraitement de la prothèse

Tenon composite renforcé en fibres

Utiliser l'adhésif comme primer n'est pas nécessaire pour les tenons fibrés 3M™ RelyX™ Fiber Post



Zircone, alumine, métal

Utiliser l'adhésif comme primer est facultatif, recommandé pour les facettes, table top et bridges adhésifs



Composite/ hybrides



Vitrocéramique

Primer alternatif : appliquer un silane, par ex : 3M™ RelyX™ Ceramic Primer



Voir la section

1

Lire les instructions d'utilisation relatives au matériau de prothèse pour en savoir plus.

Option 1

Auto-adhésif. Recommandé pour :

- tenon
- couronne
- bridge



Pas d'adhésif nécessaire sur la dent

Voir la section
2a/2b

Option 2

Adhésif (mordançage sélectif). Recommandé pour :

- inlay
- onlay



Facultatif pour l'émail traité

Voir la section
2c

Option 3

Adhésif avec mordançage total. À utiliser pour :

- table top
- facette
- bridge Maryland



Voir la section
2d

1

Recommandation de prétraitement de la prothèse

étape pa

Tenon composite renforcé en fibres



Zircone, alumine, métal



1^{re} étape

Ciment-composite de collage **3M™ RelyX™ Universal**


**Composite/
hybrides**




Vitrocéramique



Lire les instructions d'utilisation relatives au matériau de prothèse pour en savoir plus.




Tenons fibrés 3M™ RelyX™ Fiber Post uniquement. Pour le prétraitement d'autres tenons, se reporter à la section 1.





Pour débloquer la seringue, pivoter complètement le haut de la seringue jusqu'au trait.



Ne pas exercer de forte pression. Vérifier la position du micro embout mélangeur (image 5) si la force d'extrusion est trop élevée.




Ne pas utiliser de lentulo.



2b Collage auto-adhésif

étape par

1
Prétraiter la prothèse en vous reportant à la **section 1**.



Pour débloquer la seringue, pivoter complètement le haut de la seringue jusqu'au trait.




Ne pas exercer de forte pression. Vérifier la position du micro embout mélangeur (image 5) si la force d'extrusion est trop élevée.






Photopolymériser pendant 2 à 3 secondes sur chaque face (>1200 mW/cm²).



Photopolymériser pendant 10 secondes sur chaque face (>1200 mW/cm²) ou attendre 6 minutes.




2c Collage (mordançage sélectif)

étape par

1 Prétraiter la prothèse en vous reportant à la **section 1**.



Mordançage sélectif de l'émail non traité. Facultatif pour l'émail traité.



Pour débloquer la seringue, pivoter complètement le haut de la seringue jusqu'au trait.




Ne pas exercer de forte pression. Vérifier la position du micro embout mélangeur (image 7) si la force d'extrusion est trop élevée.

Chaque étape


Ciment-composite de collage 3M™ RelyX™ Universal




Photopolymériser pendant 2 à 3 secondes sur chaque face (>1 200 mW/cm²).



Photopolymériser pendant 10 secondes sur chaque face (>1 200 mW/cm²) ou attendre 6 minutes.



1
Prétraiter la prothèse en vous reportant à la **section 1**.



Mordançage total.



Pour débloquer la seringue, pivoter complètement le haut de la seringue jusqu'au trait.




Ne pas exercer de forte pression. Vérifier la position du micro embout mélangeur (image 7) si la force d'extrusion est trop élevée.

1^{re} étape


Ciment-composite de collage 3M™ RelyX™ Universal



Photopolymériser pendant
2 à 3 secondes sur chaque face
($>1\,200\text{ mW/cm}^2$).



Photopolymériser pendant
10 secondes sur chaque face
($>1\,200\text{ mW/cm}^2$) ou attendre 6 minutes.



Veillez consulter la notice pour obtenir des informations complètes sur le produit.

3M.be/fr/RxUniversal

3M (Suisse) S. à r. l.

Eggstr. 91 · CH-8803 Rüschlikon

3mespech@mmm.com

3mschweiz.ch/oralcare

3M Belgium SPRL

3M Oral Care

infodental.be@mmm.com

3M.be/fr/OralCare

3M, 3M Science. Applied to Life., RelyX et Scotchbond sont des marques déposées de 3M. © 3M 2020. Tous droits réservés. Sous réserve de fautes d'impression.